

Contenido

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Descripción del producto

NOGOTACK 40 es un copolímero vinil-acrílico en base acuosa libre de alquilfenoles etoxilados, especialmente indicada para su utilización en paramentos verticales y horizontales de construcción.

Características Técnicas

	Método
- Sólidos totales (%): 37 ± 1	I-10-31
- Viscosidad Brookfield RVT a 20°C (sp. 3/20 rpm, mPa·s): 1.700 – 2.200	I-10-32
- pH: 7,5 - 9,5	I-10-33
- Temperatura mínima de formación de film (TMFF)(°C) 0	I-10-43
- Peso específico a 20°C (g/cm ³): 1,00 - 1,05	I-10-52
- Sistema emulsionante: No iónico	
- Rendimiento teórico: 5 – 6 m ² /L	

Campos de aplicación

NOGOTACK 40 es una emulsión utilizada como puente de unión entre materiales cementosos. Se trata de un producto destinado a promover la adhesión de morteros nuevos sobre mezclas cementosas antiguas. Debido a su alto contenido en sólidos debe formularse con agua, ya que una carga excesiva de producto en la aplicación, puede llevar a una pérdida de propiedades de adhesión del producto.

NOGOTACK 40 también está indicada para mejorar las propiedades de flexotracción de las mezclas cementosas que no estén en contacto permanente con agua.

NOGOTACK 40 se utiliza como adhesivo de diferentes sustratos como, panel de lana de rocalámina bituminosa, materiales abrasivos y cargas inertes para discos abrasivos, etc...

Propiedades especiales y ventajas

- Fácil aplicación.
- Baja sensibilidad al agua.
- Muy elevada pegajosidad.
- Gran resistencia a los álcalis.
- Polímero exento de plastificantes.
- Gran poder de adherencia en los diferentes soportes.

Modo de empleo

Consejos previos

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Es muy importante realizar una exploración del soporte antes de realizar la aplicación para garantizar la adherencia deseada, de lo contrario su comportamiento no sería suficientemente satisfactorio. Cuando la superficie sea muy porosa o tenga mucha absorción será conveniente aplicar sucesivas capas para garantizar un mayor agarre. Las superficies a tratar deben de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc.

Condiciones de aplicación

- Temperatura de aplicación: Entre 5 °C y 35 °C.
- Máxima humedad relativa: 85%.
- Disolvente: Agua.
- Útiles de aplicación: Brocha o rodillo.
- Limpieza de útiles: Agua.

Aplicación

Aplicar mediante brocha o rodillo una mano abundante de NOGOTACK 40® para garantizar una fijación adecuada. El producto comenzará a dejar de ser blanco para convertirse en translúcido. Esto significará que el agua se ha evaporado y se está secando. Es en este momento cuando podremos expandir el mortero sobre la superficie. Nunca se aplicarán espesores de más de 1 centímetro de mortero.

Presentación

El producto se presenta en envases cerrados herméticamente de 1, 5 y 25 litros.

Almacenaje

NOGOTACK 40 debe almacenarse a temperaturas comprendidas entre 5 y 37°C; en los recipientes originales preservándolos del frío intenso y alejados de fuentes de calor. Los envases deben mantenerse herméticamente cerrados para evitar la formación de una película superficial, debido a la evaporación de agua. Si se mantienen estas condiciones, el producto conserva sus propiedades por un periodo aproximado de seis meses.

NOGOSA IBÉRICA S.L.U.

OTRAS INFORMACIONES**Seguridad e higiene**

NOGOTACK 40® no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, a tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado. Se recomienda su uso sin medidas especiales de seguridad, sólo las normas legales de salud e higiene laboral y las medidas adicionales derivadas del uso racional de la manipulación de sustancias químicas. Existe FDS del producto a disposición del cliente.

Importante

Se recomienda realizar unos ensayos previos a su utilización.

Los datos que contiene este documento son los más actuales que posee Nogosa Ibérica S.L.U la cual se reserva el derecho a realizar modificaciones cuando éstas sean necesarias. Estos datos son obtenidos en base a nuestros conocimientos y a los ensayos realizados y no suponen ningún tipo de compromiso. Se recomienda hacer ensayos previos a la aplicación de los productos. En todo momento la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Visto el carácter general de las informaciones, para cualquier aclaración es recomendable dirigirse al Servicio Asistencia Técnica.

NOGOSA IBÉRICA S.L.U.

P. I. El Fondonet - Calle La Serreta, 67 · 03660 NOVELDA (Alicante) Spain | T. +34 96 560 77 68 | F. +34 96 560 58 96
| cial@colotool.com www.colotool.com