

Contenido

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Descripción del producto

NOGOTACK 25® es un copolímero vinil-acrílico en base acuosa libre de alquifenoles etoxilados, especialmente indicada para su utilización con cemento.

Campos de aplicación

Sector de la construcción. Utilizaremos NOGOTACK 25® como promotor de adherencia de morteros nuevos sobre mezclas cementosas antiguas. El producto también está indicado para la mejora de las propiedades de flexotracción de las mezclas cementosas que no estén en contacto permanente con el agua.

Propiedades especiales y ventajas

Promotor de adherencia - Resistencia a los álcalis - Fácil aplicación

Modo de empleo

Consejos previos

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Es muy importante realizar una exploración del soporte antes de realizar la aplicación para garantizar la adherencia deseada, de lo contrario su comportamiento no sería suficientemente satisfactorio. Cuando la superficie sea muy porosa o tenga mucha absorción será conveniente aplicar sucesivas capas para garantizar un mayor agarre. Las superficies a tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc.

Condiciones de aplicación

- Temperatura de aplicación: Entre 5 °C y 35 °C.
- Máxima humedad relativa: 85%.
- Disolvente: Agua.
- Útiles de aplicación: Brocha o rodillo.
- Limpieza de útiles: Agua.

Aplicación

Mediante brocha / rodillo una mano abundante de NOGOTACK 25® para garantizar una fijación adecuada.

Presentación

El producto se presenta en envases cerrados herméticamente de 1, 5 y 25 litros.

Almacenaje

6 meses. El producto debe almacenarse a temperaturas comprendidas entre 5 y 37°C; en su recipiente original preservándolo del frío y alejados de cualquier fuente de calor. Los envases han de permanecer herméticamente cerrados para evitar la evaporación del agua y la creación de una película superficial. Si se mantienen estas condiciones, el producto conserva sus propiedades por un periodo aproximado de 6 meses.

Características técnicas

- Aspecto: Blanco lechoso
- Sólidos totales (%): 25 ± 1 (método I-10-31)
- Viscosidad Brookfield RVT a 20°C (sp. 4/20 rpm, mPa·s): 3.500 – 6.500 (método I-10-32)
- pH: $8,0 \pm 1,0$ (método I-10-33)
- Peso específico a 20°C (g/cm³): 1,00 – 1,05 (I-10-52)
- Sistema emulsionante: No iónico
- Dosificación recomendada para la flexotracción de morteros: 20% sobre cemento.
- Rendimiento teórico: 6 / 8 m² / lt.

Seguridad e higiene

NOGOTACK 25® no es tóxico, peligroso ni inflamable en condiciones normales de manipulación. Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual regulación, a tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado. Se recomienda su uso sin medidas especiales de seguridad, sólo las normas legales de salud e higiene laboral y las medidas adicionales derivadas del uso racional de la manipulación de sustancias químicas. Para más información solicite la FICHA DE SEGURIDAD del producto.

Importante: Se recomienda realizar unos ensayos previos a su utilización.

Los datos que contiene este documento son los más actuales que posee Nogosa Soluciones Constructivas, la cual se reserva el derecho a realizar modificaciones cuando éstas sean necesarias. Estos datos son obtenidos en base a nuestros conocimientos y a los ensayos realizados y no suponen ningún tipo de compromiso. Se recomienda hacer ensayos previos a la aplicación de los productos. En todo momento la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Visto el carácter general de las informaciones, para cualquier aclaración es recomendable dirigirse al Servicio Asistencia Técnica.

NOGOSA IBÉRICA S.L.U.

Calle La Serreta, 67 · 03660 NOVELDA (Alicante) Spain | T. +34 96 560 77 68 | F. +34 96 560 58 96 |
cial@colotool.com www.colotool.com